

# Blocklight

## Technisches Datenblatt

Empfohlene Anwendungen : Schutzdächer für Terrassen, Pergolas, Korbmarkise, kleine Strukturen, Glamping, Sonnensegel

Comments : 100% OPAQUE

Eigenschaften	Messwerte				Einheiten	Normen
	Kette		Schuss			
<b>Allgemeine Eigenschaften</b>						
Trägergewebe	550 dTex PES HT					
	495 den					
Beschichtung	PVC Lowick beschichtet beidseitig					
Ausstattung	Lackierung Cleangard beidseitig					
Gewicht	640				g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Breiten	250	250	300	300	cm	
Schnittlängen	30	60	30	60	ml	

## Widerstandsfähigkeit des Stoffs

Reissfestigkeit	150	150	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Weiterreissfestigkeit	15	15	daN	EN 17679 / DIN 53363
Haftung	7		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Verbleibende Verformung	<1	<3	%	NF EN 15619
Dehnung unter Last	<0.4	<0.8	%	NF EN 15619
Kälte-Beständigkeit	-30		°C	NF EN 1876-2
Wärme-Beständigkeit	70		°C	(24h)
Brandklasse	M2			NF P 92 503
	B1			DIN 4102
	NFPA 701			NFPA 701
	CSFM Title19			CSFM Title 19



RESOURCE



## SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie  
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour  
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

