

# DICRISTAL 50 PLUS

## Scheda tecnica

Uso raccomandato : Finestra flessibile, Glamping

Caratteristiche	Valori		Unità	Normative
	Ordito	Trame		
<b>Caratteristiche generali</b>				
Spessore	0.5		mm	ISO 5084
Spalmatura	PVC			
Finizione	Transparent Anti UV			
Peso	610		g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Trasmissione della luce	92		%	
Altezze	140		cm	
Lunghezza di taglio	50		ml	

## Resistenza del tessuto

Durezza	40		PHR	
Resistenza alla rottura	27.6	24.2	N/mm <sup>2</sup>	ASTM D 882-02
Allungamento alla rottura	295	310	%	ASTM D 882
Stabilità dimensionale	1.5		%	10 min / 50°
Stabilità dimensionale	3		%	ASTM D 1204-02 (10 min / 80°)
Resistenza alle intemperie	PASS			ASTM D1499 (Xenotest: 2000 hours)
Resistenza al freddo	-15		°C	ASTM D 1790



RESOURCE



## SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie  
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour  
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

