

DICRISTAL 50 PLUS

Karta techniczna

Zalecane użycie : Elastyczne okna, Glamping -luksusowy kamping-

| Charakterystyka | Wartości | | Jednostki | Normy |
|---------------------|-----------------------|-------|------------------|----------|
| | Osnowa | Wątek | | |
| Cechy ogólne | | | | |
| Grubość | 0.5 | | mm | ISO 5084 |
| Powłoka | PCV | | | |
| Wykończenie | przezroczysty anty UV | | | |
| Ciężar | 610 | | g/m ² | ISO 3801 |
| Transmisja światła | 92 | | % | |
| Szerokości | 140 | | cm | |
| Nawoje rolek | 50 | | mb | |

Odporność tkaniny

| | | | | |
|------------------------------------|------|------|-------------------|--------------------------------------|
| Elastyczność | 40 | | PHR | |
| Odporność na zerwanie | 27.6 | 24.2 | N/mm ² | ASTM D 882-02 |
| Wydłużenie przy zerwaniu | 295 | 310 | % | ASTM D 882 |
| Stabilność wymiarowa | 1.5 | | % | 10 min / 50° |
| Stabilność wymiarowa | 3 | | % | ASTM D 1204-02 (10 min / 80°) |
| Odporność na warunki atmosferyczne | PASS | | | ASTM D1499 (Xenotest: 2000 hours) |
| Wytrzymałość na zimno | -15 | | °C | ASTM D 1790 |



RESOURCE



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

