

DICRISTAL 75 PLUS

Teknik bilgiler

Önerilen kullanım alanları : Esnek pencereler

Özellikler	Değerler		Birimler	Standartlar
	Çözgü	Atkı		
Genel hususiyeti				
Kalınlık	0.75		mm	ISO 5084
Kaplama	PVC			
Yüzey Kaplaması	Transparent Anti UV			
Ağırlık	915		g/m ²	ISO 3801
Light transmission	92		%	
Enleri	140		cm	
Parça boyları	30		ml	

Kumaş direnci

Flexibility	46		PHR	
Gerilme direnci	25.4	22.1	N/mm ²	ASTM D 882-02
Kopma uzaması	300	310	%	ASTM D 882
Boyutsal kararlılık	2		%	10 min / 50°
Boyutsal kararlılık	4.5		%	ASTM D 1204-02 (10 min / 80°)
Weather resistance	PASS			ASTM D1499 (Xenotest: 2000 hours)
Soğuk direnci	-20		°C	ASTM D 1790



RESOURCE



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

